

Metylan Crack Filler



Interiérová výplňová hmota

Prírodná sadra zosilnená vysokokvalitnou metylcelulózou a umelou živivicou.

VLASTNOSTI

- vysoká pevnosť
- hladký povrch po vytvrdnutí
- nezmrašťuje sa a neľahá
- v jednom pracovnom úkone sa dá naniesť až centimetrová hrúbka
- vynikajúca príľnavosť, napr. pri prácach nad hlavou
- ideálna ako podklad pred tapetovaním s lepidlami Metylan (nerozpúšťa sa)
- pretierateľná disperznými farbami a lakmi
- po zaschnutí je biela
- tapetovať možno po asi 60 minútach
- brúsiteľná
- ľahko spracovateľná

OBLASTI POUŽITIA

Na prípravu podkladov pred tapetovaním a natieraním v interiéroch. Na vyplňanie puklín, dier, ako aj medzier pri sadrokartóne a iných stavebných paneloch, na vyhladenie stien a stropov, kotvenie hmoždínok a na modelovanie. Použitelný na všetkých čistých a nosných podkladoch ako kameň, omietka, murivo, betón a plynobetón, tlmiace dosky, a sadrokartón. Nevhodný na sklo, rôzne umelé hmoty, drevo, kovy a trvalo vlhké podklady.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, čistý, suchý a nosný. Odstráňte oddeľujúce substancie, prach, nečistoty alebo zvyšky mastnoty. Odstráňte všetky tapety a surové vlákna pomocou Metylanu Odstraňovač tapiet.

SPRACOVANIE

Metylan Crack Filler výplňovú hmotu namiešajte podľa účelu použitia (viď. miešacie pomery) a rýchlo premiešajte. Spracovateľná je po dobu cca 60 min., potom rýchlo tuhne. Pri vyplňaní dier a trhlín natlačte Metylan Crack Filler výplňovú hmotu do priehlbín a prebytočný materiál rovno zotrite. Pri osadzovaní hmoždínok ich zafažujte až po úplnom vytvrdnutí. Metylan Crack Filler výplňovú hmotu nanášajte murárskou lyžicou a potom rovno stiahnite. Pri osadzovaní sadrokartónových dosiek alebo stenových dosiek naneste Metylan Crack Filler výplňovú hmotu v bodoch na zadnú stranu dosiek, dosku pritlačte a riadne nastavte. Pred ďalším spracovávaním musí byť nanosená



vrstva úplne vysušená. Pri vyplňaní medzier pri sadrokartónových doskách nemusíte používať vystužovacie pásy, keď sú hrany dosák príslušne naformované/uchytené. Používajte len čisté nádoby a nástroje bez hrdze.

Oblasť použitia	Počet objemových dielov vody	Počet objemových dielov Crack Filleru
Vypĺňanie dier a trhlín	1	1,5-2
Stierkovanie a hladenie	1	2
Kotvenie hmoždínok	1	2
Modelovanie	1	2-2,5

NEPREHLIADNITE

Pracovné nástroje očistite vodou ihneď po použití.

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU

Vytvrdnuté zvyšky produktu môžete pridať do komunálneho/stavebného odpadu v súlade s miestnymi predpismi. Nádoby odovzdávajte na recykláciu len úplne vyprázdnené, bez zvyškov produktu.

SKLADOVANIE

Pri správnom skladovaní v riadne uzavretom stave v chlade a suchu nepodlieha expirácii. **Chráňte pred vlhkosťou.**

BALENIE

500 g, 1,5 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

Surovinová báza:	prášková stierková hmota s obsahom sadry (s kvalitnou metylcelulózou a umelou živicom)
Hustota:	700 g/l
Teplota pri spracovaní:	viac ako +5°C (teplota podkladu a miestnosti)
Farebný odtieň:	biely
Doba spracovania:	cca 60 min. pri 20°C

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, popri prípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



Distributér:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
www.metylan.sk