

# TECHNICKÝ LIST

## Metylan OVALIT T

LEPIDLO NA TAPETY



### MATERIÁL

#### Označenie výrobku:

Metylan Ovalit T - lepidlo na tapety

#### Druh materiálu:

disperzia

#### Oblasť použitia:

Disperzné lepidlo pripravené na okamžité použitie. Vhodné na lepenie:

- textilných tapiet
- hrubých tkaných tapiet
- kovových tapiet
- PVC filmov na tkaných povrchoch
- velúrových tapiet so semišovým efektom
- možnosť použitia ako aditívum (napr.: približne 20% do Metylanu Special)

#### Veľkosť balenia:

krabíčka: 10 kg

### ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- ▶ pripravené na okamžité použitie
- ▶ „pasta“ – jednoduché nanášanie
- ▶ vysoká odolnosť proti vlhkosti
- ▶ po zaschnutí transparentné

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Forma:</b>	hmota pripravená na okamžité použitie
<b>Farba:</b>	biela, po vytvrdnutí transparentná
<b>Hustota:</b>	1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Aplikačná teplota:</b>	nad +10°C
<b>Spotreba:</b>	závisí od typu tapiet, cca 200-275 g/m <sup>2</sup> , nanášanie zubovou stierkou cca 400 g/m <sup>2</sup>
<b>Pracovný čas:</b>	závisí od aplikovaného množstva, povrchu a izbovej teploty, až do 30 min.
<b>Skladovanie:</b>	skladujte v suchom prostredí, 12 mesiacov, chrániť pred mrazom
<b>Riedenie:</b>	Metylan Ovalit T je pripravený na okamžité použitie. Ak je potrebné predĺžiť pracovnú dobu je možné pridať 10-20% Metylanu Special.
<b>Horľavosť:</b>	ťažko horľavý: Certifikát: International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS, 1974) – Marine Professional Association
<b>Stabilita lepeného spoja:</b>	odoláva všetkým zvyčajným vplyvom a záťažiam vyskytujúcim sa v interiéri.

### SPRACOVANIE

#### Pracovný postup

#### Priprava podkladu:

Vhodný na interiérové omietky (EN 18550), sadrokartón, drevotrieskové dosky a drevené preglejky. Povrchy pre aplikáciu musia byť čisté, suché, porézne materiály zbavené prachu, voľných častíc, masnoty, silikónov a všetkých ostatných kontaminovaných častí, ktoré môžu spôsobiť problémy s príľnavosťou.

Nevhodné na povrchy, ktoré sú permanentne zaťažené vlhkosťou najmä z vonku, plesnivé steny a steny napadnuté lišajníkmi. Tieto steny musia byť pred použitím Ovalitu dôkladne vyčistené a vysušené.

#### Penetrácia podkladu:

Farby na vodnej báze a staré tapety musia byť kompletne odstránené. Steny natreté disperznými nátermi sa nemusia odstraňovať, ale najskôr musia byť otestované kvôli stabilite. Lakované povrchy musia byť obrúsené a umyté čistou vodou.

# TECHNICKÝ LIST

## Metylan OVALIT T

LEPIDLO NA TAPETY



**Penetrácia:** na penetráciu odporúčame použiť Ovalit P Plus. Drsné povrchy sa musia vopred zbrúsiť. Veľmi nasiakavé povrchy musia byť napenetrované v adekvátnom pracovnom čase. Drevotrieskové dosky a preglejky musia byť ošetrené penetračným náterom na rozpúšťadlovej báze. Neporézne alebo veľmi zle nasiakavé povrchy sa musia najprv aplikovať papierové alebo netkané podložky kvôli príprave nasiakavého podkladu.

**Aplikácia:**

Metylan Ovalit T je možné aplikovať valčekom A1 alebo špachtľou B2.

**Tapetovanie:**

- tkané tapety
- velúrové tapety so semišovým efektom
- lepenie textilných obložení, dekorácií na steny
- sklené vlákna

Nepracujte ak je teplota v miestnosti nižšia ako +18°C, zabránite tak zmrašťovaniu a zvlneniu spôsobenému predĺžením doby schnutia a vysokej relatívnej vlhkosti. Lepidlo aplikujte rovnomerne v tenkých vrstvách na podklad s použitím valčeka.

Pri izbovej teplote sa môže pracovný čas predĺžiť pridaním 10-20% Metylanu Special priamo do lepidla (pomer riedenia: 1:20). Pripravený kus tapety aplikujte na vlhké lepidlo a pritlačte tapetovacím valčekom zhora nadol. Dajte pozor, aby lepidlo nepresiaklo na povrch tapety. Tkané tapety sa môžu spájať aj prekrývaním. Táto metóda sa používa na tapetovanie vonkajších rohov.

**Tapetovanie:**

- kovové (pokovované) tapety
- pokovované, plastové fólie s papierovou zadnou stranou

Lepidlo aplikujte rovnomerne v tenkých vrstvách na podklad s použitím valčeka. Narezané pásy tapiet zaveste na steny, rozviňte a kovovo-papierovú zadnú časť upevnite na vlhké lepidlo. Vyrovnajte vertikálne a vyhladte smerom nadol tak, aby nedošlo k prekrytiu pásov tapety. Na vyhladenie tapiet použite valček. Výnimkou sú tenké, kovové tapety, na ktoré je potrebné aplikovať lepidlo priamo na tapetu (lepenie do Metylanu Special (1:20), pridajte 20% Ovalitu T).

**Tapetovanie:**

- PVC tapety s tkanou zadnou stranou

Tapety narežte na požadovanú dĺžku s 6-10 cm rezervou a každý pás upevnite na vrchný okraj. Metylan Ovalit T aplikujte rovnomerne v tenkých vrstvách, na každý pás samostatne maliarskym valčekom. Tapety položte na mokré lepidlo a vertikálne zarovnajte. Na vyhladenie povrchu tapiet použite plastovú tapetovaciu špachtľu. Pracujte zhora nadol, aby ste dôkladne odstránili vzduchové bubliny. Pri lepení ťažkých tapiet odporúčame pred zavesením navlhčiť zadnú stranu. Narezané pásy tapiet odrolujte a nechajte 30 minút položené v lepidlovom lôžku, ktoré musí byť nanosené na povrch ešte pred zavesením na stenu. Kvôli veľmi štruktúrovanej zadnej strane odporúčame lepidlo aplikovať V prípade, že je zadná strana veľmi štruktúrovaná odporúčame použiť zubovú stierku.

**Tapetovanie:**

- vinylové tapety
- štruktúrované vinylové tapety

Na lepenie tohto typu tapiet odporúčame použiť Metylan Special + 20% Metylanu Ovalit T.

Metylan Ovalit T zvyšuje počiatočnú príľnavosť, zabraňuje naťahovaniu/krúteniu koncov tapiet a pri následnej re-dekorácii zabezpečí, že zadná papierová strana po odstránení vinylovej časti tapety zostáva prilepená k povrchu.

### NEPREHLIADNITE

**Čistenie pracovných nástrojov:**

Po použití, okamžite umyte vodou.

**Odstránenie zvyškov lepidla:**

Zvyšky lepidla ihneď odstráňte z umývateľných tapiet špongiou a usušte. Zmrznuté lepidlo pomaly aklimatizujte na izbovú teplotu.

**Skladovanie:**

Chráňte pred mrazom. Skladujte na suchom mieste a dobre uzavretom obale.

## TECHNICKÝ LIST

### Metylan OVALIT T

LEPIDLO NA TAPETY



**Ostatné:**

Riadte sa pokynmi výrobcu tapiet.

**UPOZORNENIE:**

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväznú odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

**DISTRIBUTÉR**

Henkel Slovensko, spol. s r.o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
Tel.: 02/50 246 111  
Fax: 02/50 246 384  
[www.metylan.sk](http://www.metylan.sk)